



ARDEX E 25

Flexvæske

- Til plastificering af cementbaserede spartelmasser
- Øger elasticiteten og rullemodstandsdygtigheden
- Indeholder ikke opløsningsmidler
- Kunstharpiksdispersion



Anvendelsesområde

ARDEX E 25 er en lys rosa, kunstharpiksdispergeret blanding til cementbaserede mørtler, spartel, udjævnings- og nivelleringsmasser.

ARDEX E 25 øger elasticiteten og forbedrer rullemodstandsdygtigheden og overfladesejheden.

ARDEX E 25 må ikke tilsættes ARDEX K 5, ARDEX K 80 og ARDEX K 55.

ARDEX E 25 må kun anvendes indendørs.


Forarbejdning

I en ren beholder hældes rent, koldt vand og ARDEX E 25 til den valgte spartelmasse jf. tabellen.

Når ARDEX E 25 tilsættes blandevandet til en spartelmasse, skal vandmængden være mindre end det foreskrevne på produktinformationsbladet.

ARDEX E 25 og blandevandet omrøres til en homogen konsistens, hvorefter iblandingen af spartelmassen udføres som normalt.

Når ARDEX E 25 iblandes i selvnivellerende spartelmasser, medfører det nedsat flydeevne. Der kan dog, for at justere flydeevnen, kompenseres med små mængder vand.



ARDEX K 14

2,0 kg ARDEX E 25
5,0 kg vand : 25 kg pulver

ARDEX K 15

2,0 kg ARDEX E 25
5,25 kg vand : 25 kg pulver

ARDEX K 70

1,75 kg ARDEX E 25
4,0 kg vand : 25 kg pulver

ARDEX K 2000 F

1,4 kg ARDEX E 25
3,2 kg vand : 20 kg pulver

ARDEX A 45

1,75 kg ARDEX E 25
4,75 kg vand : 25 kg pulver

ARDEX A 30

1,0 kg ARDEX E 25
3,5 kg vand : 12,5 kg pulver

ARDEX A 31

1,0 kg ARDEX E 25
3,4 kg vand : 12,5 kg pulver

Ovenstående blandingsforhold skal benyttes ved anvendelse på støbeasfalt og ved brug som slidlag med efterfølgende behandling.

Såfremt ARDEX K 70 benyttes på støbeasfalt skal der tilsættes sand ved lagtykkelser over 10 mm.

ARDEX K 15 tilsat ARDEX E 25 jf. tabellen kan benyttes som slidlag med efterfølgende maler- eller epoxybehandling til lette produktions- og lagerformål, hvor der forekommer moderate stød og slagbelastninger.

På bræddegulve og trapper af træ o.l anbefaler vi ARDEX K 15 eller ARDEX A 45 med ARDEX armeringsnet og tilsat ARDEX E 25 jf. tabel.

Tekniske data:

Levering:	Plastdunke á 10 kg netto.
Lagring:	Beskyttes mod frost og direkte solbestråling. Holdbarhed 12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.
PR-nr.	472877
MAL-kode (1993)	00-1