

MBK typebetegnelse	Plastloftmaling.														
Beskrivelse	Plastmaling på basis af vinylacetatcopolymer.														
Anvendelse	Bred anvendelig til lofter af puds, beton, letbeton, gipskartonplader m.m., samt til tidligere malede og rengjorte overflader. Specielt velegnet til lofter med kritisk lysindfald.														
Egenskaber	Vaskbar, diffusionsåben og alkalibestandig og helmat.														
Farver og glans	Hvid, helmat.														
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Vinylacetatcopolymer.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd + fyldstoffer.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt %: 49,5. Vol. %: 29,4.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 time.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 4 timer.</td></tr><tr><td>Vaskbarhed</td><td>Efter EN 13300: klasse 2.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Vinylacetatcopolymer.	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.	Tørstofindhold	Vægt %: 49,5. Vol. %: 29,4.	Tørretid	Ca. 1 time.	Overmalbar	Efter 4 timer.	Vaskbarhed	Efter EN 13300: klasse 2.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Vinylacetatcopolymer.														
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.														
Tørstofindhold	Vægt %: 49,5. Vol. %: 29,4.														
Tørretid	Ca. 1 time.														
Overmalbar	Efter 4 timer.														
Vaskbarhed	Efter EN 13300: klasse 2.														
Brandfarlighed	Ingen.														
Forbrug	8-10 m ² /litr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.														
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma Grundrengøring.														
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand. Bør ikke fortyndes</p> <p><u>Påføring</u> Pensel, rulle eller airless-sprøjte.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>														
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.														
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.														
Emballage	10 ltr. plastemballage.														