



# ARDEX P 4

## Hurtigtørrende primer og hæftebro

- Primer og hæftebro til gulv, væg og loft før udlægning af spartelmasser, fliseklæbere og vægspartelmasser.
- Til sugende og ikke sugende underlag.
- Sikker hæftebro med mange anvendelsesmuligheder.
- Hurtigtørrende.



### Anvendelsesområde

Inden- og udendørs primer og hæftebro til sugende og ikke sugende underlag, såsom:

- Beton
- Cement- og kalkcementpuds
- Cement- og gipsbaserede spartelmasser
- Fliser og klinker
- Terrazzo
- Dispersionsmalinger
- Vandfaste limrester
- PVC belægninger i tørre rum

PVC skal være grundrengjort.

Ikke egnet til træ, asfalt og epoxy.

### Sammensætning

Opløsningsmiddelfri, hvid kunstharpiksdispersion med specielle additiver og kvartssand. Tixotrop sprøjte- og drypreducerende konsistens.

### Forbehandling af underlaget

Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og skillemidler, samt egnet til efterfølgende arbejder.

### Forarbejdning

ARDEX P 4 er brugsklar og kan påføres med en pensel, kost og lang eller korthåret malerrulle. ARDEX P 4 kan på sugende underlag fortyndes med max. 15 % vand.

Primeren påføres i et jævnt lag, som skal tørre op til en hvidlig film,

før de efterfølgende arbejder påbegyndes.

Underlagets temperatur skal være over +5 °C. Tørretiden er afhængig af underlagets sugsevne og temperatur. Tørretid på sugende underlag ved 20 °C i luft og underlag er ca. 60 minutter.

Lavere temperatur og tætte underlag kan forlænge tørretiden, højere temperatur og stærkt sugende underlag kan forkorte tørre- og forarbejdningstiden.

Tidligere åbnede spande lukkes omhyggeligt til. Overskydende primer skal anvendes indenfor få dage.

### Bemærk

ARDEX P 4 kan ikke anvendes i swimmingpools og bassiner.

Indendørs på træbaserede materialer, støbeasfalt, asfaltklæber, magnesit, polyurethan, epoxy og bitumen anbefales ARDEX indendørs primere jf. datablad. Vandopløselige limrester, spartelmasser og sulfid skal altid fjernes helt.

PVC skal være fastsiddende på underlaget, og skal altid grundrengøres før påføring af ARDEX P 4.

**Tekniske data:**

Materialeforbrug:	Ca. 100 - 500 g/m <sup>2</sup> afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetode.
GISCODE:	D 1 = opløsningsmiddelfri
Levering:	I spande á hhv. 8 kg og 2 kg netto
Tørretid	Ca. 60 minutter (+20 °C)
Egnet til gulvvarme:	Ja.
Lagring:	Frostfrit ca. 12 måneder i uåbnet original emballage.
MAL-kode:	00-1 (1993)