



### MATERIALEBESKRIVELSE

<b>MBK typebetegnelse</b>	Rullespartel (letspartel grov).	
<b>Beskrivelse</b>	Brugsklar Sandspartelmasse til indvendig brug.	
<b>Anvendelse</b>	Sigma Rullespartel grov er en færdigblandet grov letspartelmasse. Spartelmassen udmærker sig ved at være let at bearbejde, således man hurtigt og let opnår et perfekt resultat. Er meget let at slibe. Spartelmassens konsistens gør den velegnet til påføring med malerrulle, hvorefter den glattes med en stålspartel. Dette gør den velegnet til fuldspartling på beton, gips eller tidligere behandlede overflader.	
<b>Egenskaber</b>	Lav vægtfylde, kan påføres i op til 6 mm lagtykkelse uden revnedannelse, minimal krympning og god vedhæftning på fast og ren bund. Kan med fordel påføres med langhåret malerrulle. Efter påføring af spartelmasse efterglittes der med glittespartel for bedste resultat.	
<b>Farver og glans</b>	Lys grå	
<b>Basisoplysninger</b>	Fyldstoffer	Lys grå dolomitmarmor.
	Kornstørrelse	Max. 0,3 mm.
	Vægtfylde	1,0 kg/liter.
	Brandfarlighed	Ingen.
<b>Tørretid</b>	Afhænger af lagtykkelsen, men normalt er produktet slibetør efter ca. 12 timer	
<b>Krav til bunden</b>	Bunden skal være ren, tør, fast og fri for løse partikler og støv.	
<b>Brugsanvisning</b>	<u>Temperatur</u> Min. +6°C ved påføring og hærkning.	
	<u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes.	
	<u>Påføring</u> Langhåret malerulle.	
	<u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.	

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med und erlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Sikkerhedsregler</b>	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger
<b>Holdbarhed</b>	Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Emballage</b>	15 ltr. plastemballage. .

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.