



### Materialebeskrivelse

<b>MBK tybebetegnelse</b>	Alkyd træbeskyttelse.
<b>Beskrivelse</b>	Transparent tixotropisk træbeskyttelse tilsat indkapslede fungicider.
<b>Anvendelsesområder</b>	Udvendigt på nyt og tidligere behandlet træværk. Er også velegnet til indersiden af vinduer og yderdøre.
<b>Egenskaber</b>	Fremhæver træets åretegning og struktur. Giver træet en UV-resistent, vejrbestandig og diffusionsåben overflade. Innovativ LE-teknologi frigiver indkapslede fungicider efter behov og beskytter træværket i længere tid mod skimmel.

### Basisoplysninger

<b>Toning</b>	Kan tones i en række transparente nuancer i Sigma Coatings' professionelle tonesystem ud fra farveløs base.	
<b>Glans</b>	På mættet bund ca. 40 ved 60° vinkel.	
<b>Bindemiddel</b>	Alkyd.	
<b>Opløsningsmiddel</b>	Mineralsk terpentin.	
<b>Pigment</b>	Organiske og uorganiske (lysægte) pigmenter.	
<b>Tørstofindhold</b>	Vol %: 35-50 afhængig af nuance.	
<b>Emballage</b>	0,75 - 2,5 og 5 ltr. metalemballage.	

### Brugsoplysninger

<b>Forbrug</b>	Ru træ Høvlet træ	Ca. 6-8m <sup>2</sup> /ltr. Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav til bunden</b>	Løst materiale, skadet eller dårligt træ samt nedbrudte træfibre fjernes, belægninger behandles med Træ- og Facaderens, og overfladen rengøres med Grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og bæredygtig. Træfugtighed max 15% (+/- 3%).	
<b>Temperatur og luftfugtighed</b>	Min. 6°C og max. 25°C. samt relativ luftfugtighed max. 80% ved påføring og hærkning. Undgå at arbejde i direkte sollys.	
<b>Omrøring</b>	For at bevare den tixotropiske konsistens omrøres der kun let før brug.	
<b>Fortynding</b>	Anvendes ufortyndet.	

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

<b>Værktøj</b>	Pensel.
<b>Systemer</b>	<u>Nyt ubehandlet træ:</u> Grundes med Sigmalife Primer. Færdigbehandles 2-3 gange med Sigmalife Topcoat.  <u>Nyt tryk- &amp; vakuumbehandlet træ:</u> Behandles 2-3 gange med Sigmalife Topcoat.  <u>Vedligeholdelse:</u> Færdigbehandling 2 gange med Sigmalife Topcoat.
<b>Tørretider</b>	Ved 23°C og relativ luftfugtighed på 50% Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.  Berøringstør ca. 4 timer. Overmalbar ca. 24 timer. Gennemtør ca. 4 uger.
<b>Rengøring værktøj</b>	Mineralsk terpentin.

#### Yderligere oplysninger

<b>Holdbarhed</b>	5 år ved frostfri opbevaring i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
<b>Sikkerhed</b>	MAL-kode: 2-1.  Se sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.