

Teknisk Datablad

Sigmatex 7



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Acrylplastvægmaling

Beskrivelse Acrylplastvægmaling på basis af plastdispersion

Anvendelse Til vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader mm., samt til tidligere malede og rengjorte overflader

Egenskaber Robust, vaskbar, diffusionsåben og alkalibestandig. Produktet er mærket med Eco Label.

Farve og glans Std. farver samt Sigmas professionelle tonesystem. Mat.

Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Plast dispersion
Vægtfylde	1,33 g/cm ³
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer
Diffusionsåbenhed	Klasse V2 – Middel. Sd værdi 0,7
Tørstofindhold	Vol %: 36
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 4 timer
Vaskbarhed	EN 13300 - klasse 1
Brandfarlighed	Ingen

FORHOLD VED BRUG

Forbrug 8-12 m²/litr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode

Krav til bunden Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ubehandlede overflader og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma Grundrengøring. Evt. blanke og hårde overflader matslibes. Slibestøv fjernes.

BRUGSANVISNING

Temperatur Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og tørring

Fortynding Vand

Påføring Pensel, rulle eller airless-sprøjte

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med und erlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Rengøring Værktøj: Straks efter brug i vand

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Holdbarhed Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage

Sikkerhed Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.



Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med undlerlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.