

# PRODUKTDATABLAD

## Dyrup Robust 01

### Egenskaber og anvendelsesområde

Loftmaling, der er særligt udviklet til kritiske overflader.

Særdeles velegnet til lokaler med store og kritiske lysindfald, hvor der stilles store krav til ensartethed.

Ligeledes særdeles velegnet til at skabe ensartethed ved overlap og pletreparationer.

Godkendt med EU miljøblomst og opfylder klasse 2 mht. dækkeevne og vaskbarhed.

Kan anvendes indendørs på nye og tidligere malede overflader af puds, beton, sandspartel, gipsplader, træfiberplader, tapet, glasvæv, filt o.l.

### Tekniske data

Bindemiddel:	Akryldispersion.
Tørstof:	27 Vol %; 40 Vægt %.
Fortynding:	Vand.
Glans v. 60°:	Ca. 1
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%
Påføringstemperatur:	15-25°C
Overfladetemperatur:	Max 25°C
Ideel luftfugtighed:	40-60%
Berøringsstør:	Ca. 1 time.
Overmalbar:	Ca. 4 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger.
Rækkeevne:	8 m <sup>2</sup> pr. l, afhængig af bundens karakter.
Standardkulører/baser:	Lys Råhvid 8014
Holdbarhed:	Mindst 12 måneder i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
MAL-kode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information



# PRODUKTDATABLAD

## Dyrup Robust 01

### Alment

Indholdet omrøres før brug.  
Forskellige batchnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.  
Ved reparationer anbefales at bruge samme batch nr. for at minimere farveforskel.  
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

### Krav til bunden – forbehandling – behandling

Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.  
Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt.  
Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med Dyrup Kvik Stop.  
Sugende bund grundes med Progold microdispers eller Progold microdispers ekstra.  
Gipsplader og sandspartlede overflader kan med fordel grundes med Dyrup Combi grunder eller Dyrup Plast grunder.  
Produktet påføres typisk 2 gange.

### Rengøring

Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.  
Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat Grundrens.  
Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.  
Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.  
Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber.  
Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

### Kvalitetssikring og prøvefelt

Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

### Vedligehold

Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

# PRODUKTDATABLAD

## Dyrup Robust 01

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.