



PRODUKTDATABLAD

DYRUP RULLESPARTEL MEDIUM

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Rullespartel Medium er en færdigblandet let spartelmasse til indendørs spartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum. Produktet påføres let og hurtigt med rulle og en optimal finish opnås ved efterglatning med en glittespartel. Produktet opfylder kravene til EN 13963 og er godkendt til brug i gipspladesamlinger, hvor der anvendes papirremser.

Spartelmassen lever op til miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket. Kan påføres i en lagtykkelse op til 2 mm.

Tekniske data

Bindemiddel:	EVA-polymerdispersion
Partikelstørrelse:	Ca. 0,2 mm
Påføring:	Påføring Langhåret malerulle (Microfiberrulle eller Bomuldsrulle).
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperature være over 15°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Tørretid:	8-10 timer, afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m.
Rækkeevne:	1m ² /liter ved 1 mm lagtykkelse.
Standardkulør:	Lys grå
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Begrænset holdbarhed efter åbning. Opbevares frostfrit
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.



Alment

- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- Løstsiddende materiale fjernes til fast bund. Kraftigt sugende bund grundes med DYRUP Microdispenser eller DYRUP Microdispenser ekstra.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP RULLESPARTEL MEDIUM

- Ved udspartling af dybe huller eller revner over 4 mm påføres spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling. For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprække dannelse.
- Ved efterfølgende behandling med maling i lyse nuancer direkte på fuldspartlet underlag, kan der med fordel grundes med DYRUP Plast Grunder (Hvidpigmenteret) eller Kombigrunder.

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.