

Teknisk Datablad

Torno Aqua Satin



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse	Acrylplastemaille.
Beskrivelse	Acrylplastemaille på basis af 100% acryldispersion.
Anvendelse	Til ind- og udvendig grundet træværk og metal. Er ligeledes velegnet som radiatormaling.
Anvendelsesområde	Inde og ude.
Egenskaber	Særdeles vejrbestandig, slidstærk, hård, klæbefri, elastisk, robust, ikke gulnende og alkalibestandig. Hæfter direkte på affedt zink.
Brandhæmmende	Sigma Torno Aqua Satin er godkendt som Topcoat i et samlet system med Steelguard Brandhæmmende malings system 7xx/8xx and Steelguard 6xx series I henhold standarden EN16623:2015.
Farve og glans	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvmat ca. 30.
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	
	Bindemiddel 100% acryldispersion
	Pigment -
	Tørstofindhold Vægt %: 55, Vol %: 41
	Tørretid Ca. 2-3 time
	Overmalbar Efter 4-5 timer
	Vaskbarhed -
	Brandfarlighed Ingen

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Ca. 12 m ² /litr.
Krav til bunden	Ren, tør, fast og ikke smittende.
Systemer	<u>Ubehandlet træ, indvendigt</u> Grundes med Sigma Renova Træprimer. <u>Ubehandlet og saltrykimprægneret træ, udvendigt</u> Grundes til mættet flade med Sigmalife Grundingsolie. Mellembehandles med Sigma Torno Aqua Primer. Færdigbehandles 2 gange med Sigma Torno Aqua Satin.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Jern

Rustbeskyttes med rusthindrende primer. Som mellemmalning anbefales Sigma Torno Aqua Primer.

BRUGSANVISNING

Temperaturforhold	Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning.
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte.
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	1, 2,5 og 5 ltr.
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.