

# Teknisk Datablad

Sigma Facade  
Topcoat Satin



## MATERIALEBESKRIVELSE

<b>Type</b>	<b>100% Acryl Tyndfilms facademaling</b>
<b>Anvendelse</b>	Til overfladebehandling af mineralske og tidligere malede overflader.
<b>Anvendelsesområde</b>	Udvendigt
<b>Egenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stor holdbarhed overfor vejrliget</li><li>- God alkalieresistens</li><li>- Karbonatiseringsbremsende</li><li>- Fungicidholdig til beskyttelse mod efterfølgende begroninger</li><li>- CE mærket. EN 1504-2 system 4</li></ul>
<b>Farve og glans</b>	Sort. Satin (25).
<b>Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF</b>	
	Bindemiddel 100% Acryl
	Tørstofindhold Vol %: ca. 44
	Sd H <sub>2</sub> O V2 - Sd værdi 0,6m
	CO <sup>2</sup> C1 - >50m
	Vandoptagelighed W2 - 0.1kg/(m <sup>2</sup> .h0,5)
	Tørretid Ca. 2 timer
	Overmalbar Ca. 6 timer

## FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Afhængig af underlaget. Ca 6-10 m <sup>2</sup> /litr.
<b>Krav til bunden</b>	<p>Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Ny facadepuds er normalt først klar til behandling efter tørring mindst 14 dage ved 20°C og 65% RF. Ugunstige vejrforhold vil udsætte venteperioden yderligere.</p> <p>Ved maling på underlag med risiko for saltudblomstringer, kan underlaget først behandles efter en inaktiv periode på minimum 7 dage.</p>

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

**Systemer**Ikke tidligere behandlet overflade

1. Afrens til fast, ren og bæredygtig bund
2. 1 x grunding med Progold Microdispers grunder eller Siloxan Fix Aqua fortyndet med vand i forholdet 1:1.
3. 2 x behandling med Sigma Facade Topcoat Satin

Vedligehold af intakt overflade:

1. Afrens til ren, fast, smittefri og bæredygtig bund
2. 1 x grunding med Sigma Facade Topcoat Satin fortyndet med 5% vand
3. 1 x slutbehandling med Sigma Facade Topcoat satin

**BRUGSANVISNING**

**Temperaturforhold** Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 30°C. Max. 85% RF.

**Påføring** Pensel, rulle eller airless sprøjte.


**Fortynding** Klar til brug. Ved airless sprøjning kan der tyndes max. 10% med vand.

**Rengøring** Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

**YDERLIGERE OPLYSNINGER**

**Holdbarhed** Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

**Sikkerhed** MAL kode: 00-1  
Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.


PPG Industries Scandinavia Gladsaxevej 300 2860 Søborg
19
System 4
Overflade - beskyttelse produkt til facader EN 1504 - 2
Sigma Facade Topcoat Satin

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.