

# Teknisk Datablad

Sigmatex 1



## MATERIALEBESKRIVELSE

**MBK typebetegnelse** Acrylplastloftmaling.

**Beskrivelse** Acrylplastmaling på basis af plastdispersion.

**Anvendelse** Til lofter af puds, beton, letbeton, gipskartonplader m.m., samt til tidligere malede og rengjorte overflader. Specielt velegnet til lofter med kritisk lysindfald.

**Egenskaber** Let vaskbar, diffusionsåben og alkalibestandig. Produktet er mærket med Eco Label.

**Farve og glans** Std. farver. Helmat.

### Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Plastdispersion
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer
Tørstofindhold	Vægt %: 49,5, Vol %: 29,4
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 4 timer
Brandfarlighed	Ingen

## FORHOLD VED BRUG

**Forbrug** 8-10 m<sup>2</sup>/litr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.

**Krav til bunden** Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med grundrengøring.

## BRUGSANVISNING

**Temperatur** Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og tørring

**Fortynding** Vand. Bør ikke fortyndes

**Påføring** Pensel, rulle eller airless-sprøjte

**Rengøring** Værktøj: Straks efter brug i vand

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

**Holdbarhed** Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage

**Sikkerhed** Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.



Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.