



PRODUKTDATABLAD

DYRUP PU EMALJE 70

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP PU Emalje er en polyuretan-forstærket akryl emalje med en rigtig flot sammenflydning. Ekstra god dækkeevne. Emaljen er blokfri. Giver særdeles hård og robust overflade, som er stød- og ridsefast. Let at arbejde med. Vaskebestandigheden: Klasse 1 jf. DIM EN 13300. Til indendørs træværk samt grundet jern og metal

Tekniske data

Bindemiddel:	Polyuretan-forstærket akryl
Tørstof:	Ca. 36 W/W%
Fortynding:	Bør ikke fortyndes.
Glans v. 60°	Ca. 70
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Berøringsstør:	Ca. 1 time.
Overmalbar:	Ca. 5 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger.
	Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	10-12 m ² pr. l.
Standardkulør/baser:	Hvid/base 5, Base 30
Holdbarhed:	2 år i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
Malkode:	00-1 (1993)
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Ved særlig nuance eller ved * markering på toneblaten kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
- Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.
- Emballagen holdes tæt lukket før og efter brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling

- Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Nyt, ubehandlet og bartslet træ grundes med DYRUP PU Grunder, evt. tonet i samme farve som emaljen.
- På tidligere behandlet træ fjernes løstsiddende maling til fast bund, og overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.

PRODUKTDATABLAD

DYRUP PU EMALJE 70

- På jern fjernes alt løstsiddende rust og fedt til ren og fast bund. Derefter grundes med DYRUP Rust Grunder.
- Gennemslag fra vandopløslige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
- Produktet påføres typisk 2 gange. Ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- Rengøringen startes nedefra og forsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre flader og efterlader lyse striber. Slutteligt vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.