

Teknisk datablad

Floor Oil 2-Component system (clear/farvet)



Beskrivelse:

Floorcoat Floor Oil 2-Komponent er en slidstærk, lavemissions, høj-solid alkydolie med voks, udviklet til grund- og færdigbehandling af indendørs trægulve og andre træoverflader. Den tilsatte voks øger beskyttelsen og giver vandafvisende egenskaber.

Produktet er certificeret med Indoor Air Comfort Gold (Eurofins) og lever op til høje standarder for lave emissioner og et sikkert indeklima. Olien er primært baseret på fornybare råmaterialer, hvilket bidrager til en mere bæredygtig profil.

Olien egner sig til de fleste ubehandlede og maskinslebne træoverflader og fås i en klar version samt 14 farver. Ideel til alle typer rum, men særligt anbefalet til kommercielle områder med høj trafik.

Kun til professionelt og kommercielt brug.

Brugsanvisning:

Oliebehandling af ubehandlet/slebet træ:

1. Sørg for, at overfladen er grundigt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish m.m. Eventuelle ujævnheder fjernes ved slibning i træets længderetning.
2. Foretag afsluttende slibning med sandpapir korn 100-120, og støvsug grundigt for at fjerne slibestøv.
3. Det anbefales at fugte overfladen før oliebehandling for at forbedre oliens indtrængning og opnå et ensartet udseende. Brug en fugtig klud og sørg for, at gulvet fugtes jævnt.
4. Lad overfladen tørre, indtil den ikke længere føles fugtig.
5. Ryst eller omrør olien grundigt, indtil alt bundfald og pigment er opløst. Hæld olien i en blandebeholder, tilsæt hærderen og omrør grundigt i 1-2 minutter. Hvis olien tages fra dunke med forskellige batchnumre, skal alle dunke blandes i en større beholder inden brug.
6. Olien poleres ind i overfladen med en polermaskine med rød nylonpad i et jævnt, tyndt lag. Ved større arealer anbefales det at opdele i sektioner på 10-15 m² og altid fjerne overskydende olie efter 20-25 minutter. Den overskydende olie poleres af med polermaskine og hvid nylonpad, indtil et ensartet udseende opnås. Påfør frisk olie vådt-i-vådt mellem sektionerne, og undgå, at overlappende kanter tørrer ud under arbejdet, da dette kan give misfarvning.
7. Til sidst kan det være en fordel at polere hele området med en hvid pad eller en frugfri bomuldsklud, indtil overfladen fremstår ensartet og tør. Hvis temperaturen er højere end anbefalet, skal arealstørrelsen og tiden inden polering reduceres.

8. Hvis overfladen ikke fremstår fuldt mættet, kan der påføres et ekstra tyndt lag efter samme fremgangsmåde.
9. Lad overfladen tørre i 24 timer, før den tages i let brug.
10. Sørg for god ventilation under tørring, og dæk ikke overfladen, før olien er fuldt hærdet. Brugte olieklude eller pads skal bortskaffes forsvarligt – helst ved forbrænding – for at undgå risiko for selvantændelse.

Vedligeholdelse af oliebehandlede overflader:

Når gulvet viser tegn på slid og trænger til opfriskning, er det vigtigt at vurdere, om der kun er mindre ridser, eller om overfladen er slidt igennem til bart træ.

Beskyttelse og opfriskning ved mindre ridser, stolemærker m.m.:

Hvis overfladen stadig er intakt, anbefales det at opfriske med Floorcoat Maintenance Oil. Denne hurtigtørrende plejeolie kan påføres direkte på en ren overflade uden mellemslibning.

Produktdata:

- **Produkt:** 2-komponent tørrende høj-solid alkydolie + isocyanat-hærder
- **Blanding:** 4 dele olie + 1 del hærder
- **Voksindhold:** Indeholder voks for øget overfladebeskyttelse og vandafvisning
- **Certificering:** Eurofins Indoor Air Comfort Gold
- **Farver:** Clear + 14 standardfarver: Classic, Natural, Natural White, Light Grey, Grey, White, Extra White, Medium Walnut, Oak, Dark Oak, Mahogany, Chocolate, Black, Wenge. Farver kan blandes individuelt
- **Rækkeevne:** Ca. 30-50 m²/L afhængigt af træsort, behandlinger, sugesevne, slibemetode, overfladeglathed og forvanding
- **Åbningstid:** Blandingen skal bruges inden for 4-6 timer
- **Fortynding:** Ikke anbefalet – klar til brug
- **Påføring:** Pensel, korthåret rulle, spartel eller polermaskine
- **Overfladetemperatur:** 15-25°C
- **Tørretid:** Ca. 24 timer for let trafik ved 20°C og 55% RF. Fuld hærdning efter 7 dage
- **Rengøring:** Mineralsk terpentin
- **Opbevaring:** Over 5°C, under 30°C, frostfrit, uden direkte sollys
- **Holdbarhed:** 24 måneder uåbnet. Åbnet emballage kan danne skind og evt. gelere over tid

Bæredygtighedsprofil:

Produktet indeholder over **70 % biobaseret** indhold fra fornybare råmaterialer, hvilket bidrager til bedre miljøpræstation i gulvbehandling.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER!

Risiko for selvantændelse: Klude og andre materialer brugt til påføring kan selvantænde. Læg dem i lufttæt, ikke-brændbar beholder, og bortskaff efter lokale regler

Sørg for god ventilation under tørring

Dæk ikke overfladen med tæpper m.m., før olien er fuldt hærdet

Vi kan ikke garantere vedhæftning eller resultat på alle træsorter – lav altid en prøvebehandling

Brug: Brug ikke uden primer. Overfladen kan tages i forsigtig brug efter 24 timer og er fuldt hærdet efter 7 dage

Rengøring: Støvsug og aftør med klud opvredet i vand eller mildt neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke brun sæbe, ammoniak eller stærkt alkaliske rengøringsmidler.

Ansvarsfraskrivelse:

Oplysningerne i dette dokument samt alle andre referencer og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning om anvendelsen af vores produkter, er baseret på erfaring og standardforhold. På grund af de mange mulige anvendelser og bearbejdningsforhold fritager dette ikke brugeren fra at udføre egne tests eller søge teknisk rådgivning hos forhandleren eller producenten.

Der gives ingen garanti for det håndværksmæssige arbejde med vores produkter, og dokumentation heraf er den udførende håndværkers ansvar. Uønskede effekter kan forekomme ved omlakering, selvom arbejdet udføres efter korrekte håndværksmæssige forskrifter. Det anbefales, at entreprenøren, i det omfang det er nødvendigt, tager hensyn til dette over for kunden.

Producentens anbefalinger og eventuelle gældende standarder skal følges. Vores ansvar og forpligtelser følger vores generelle handelsbetingelser og udvides ikke af denne information eller vores rådgivning. Når ny teknisk information foreligger, bortfalder den tidligere version.

Revideret: 08-07-2025