

## PRODUKTEGENSKABER

| FORMAT                  | Perstorp Pro |                |                      |
|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| Bredde                  | 190          | mm             |                      |
| Længde                  | 1200         | mm             |                      |
| Antal paneler pr pakke  | 7            |                |                      |
| m <sup>2</sup> pr pakke | 1,596        | m <sup>2</sup> |                      |
| Fasninger               | -            |                |                      |
| Tykkelse                | 8,0          | mm             |                      |
| Not og fer              | Uniclic      |                |                      |
| Garanti vandafvisning   | 10           | år             |                      |
|                         | 24           | timer          | (stillestående vand) |

## PANELETS OPBYGNING



1. Ridsefast overflade
2. Krystalklare mønstre
3. Fugtafvisende HDF-kerne
4. Bagsidestabilisering

## FABRIKSGARANTI

|             | METODE                        | PARAMETRE             |                     |                |                   |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| brugsklasse | EN ISO 10874                  |                       |                     | Klasse         | 21-22-23/31-32-33 |
| CE          | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 | Certificeret organ    | NB 0493 - Centexbel | DOP: På pakken |                   |
| UKCA        | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 | Godkendt organ        | AB 8515 - Centexbel | DOP: På pakken |                   |
| Garanti     | Boliganvendelse               | Se garantibetingelser |                     | Levetid        |                   |
|             | Professional brug             | Se garantibetingelser | Vandafvisning       | 10             | år                |
|             |                               |                       | Vandafvisning       | 10             | år                |
|             |                               |                       | Vandafvisning       | 10             | år                |

## GENERELLE DATA (IFØLGE EN 13329)

|                                                               | METODE                                              | PARAMETRE                                                                        | NORMKRAV                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Abrasion resistance                                           | ISO 24338 - Prodecure A                             |                                                                                  | ≥ 6000                                                                                                 | cykluser  |
| Abrasion class                                                | EN 13329                                            |                                                                                  | AC5                                                                                                    |           |
| Slagfasthed                                                   | EN 17368                                            | lille bold                                                                       | ≥70 mm                                                                                                 |           |
|                                                               | EN 13329                                            | stor bold                                                                        | ≥750 mm                                                                                                |           |
| Ridsefasthed                                                  | EN 438-2, 25                                        |                                                                                  | Belastning                                                                                             | ≥ 3N      |
| Virkning af en kontorstole hjul                               | EN ISO 4918 (with underlay)                         | Type W (EN 12529)                                                                | 20000                                                                                                  | cykluser  |
| Tykkelseskvældning                                            | ISO 24336                                           | efter 24 timer nedsænket i vand ved 20°C                                         | ≤ 15%                                                                                                  |           |
| låsning styrke                                                | ISO 24334                                           | F10,2 langside                                                                   | ≥ 1 kN/m                                                                                               |           |
|                                                               |                                                     | Fmax langside                                                                    |                                                                                                        |           |
|                                                               |                                                     | Fs0,2 korte side                                                                 | ≥ 2 kN/m                                                                                               |           |
|                                                               |                                                     | Fmax kortside                                                                    |                                                                                                        |           |
| Virkning af møbelben                                          | EN ISO 16581                                        |                                                                                  | Ingen skader skal være synlig, når testet med fodtype 0                                                |           |
| Styrke kernemateriale                                         | EN 13329                                            | N/mm <sup>2</sup>                                                                | ≥ 1,25                                                                                                 |           |
| Statisk indtryk                                               | EN ISO 24343-1                                      |                                                                                  | Restindtryk                                                                                            | ≤ 0,05 mm |
| Modstand mod pletter                                          | EN 438-2                                            | Gruppe 1, 2<br>Gruppe 3                                                          | Klasse<br>Klasse                                                                                       | 5<br>4    |
| Generelt indtryk                                              | EN 13329                                            | Højdeforskel<br>Åbning i samlinger<br>Kopping i længden<br><br>Kopping i bredden | ≤ 0,15 mm<br>≤ 0,20 mm<br>konkave ≤ 0,50%<br>konveks ≤ 1,00%<br>konkave ≤ 0,15%<br><br>konveks ≤ 0,20% |           |
| Dimensionelle variationer efter ændringer i relativ fugtighed | EN 13329                                            | δl                                                                               | δl average ≤ 0,9 mm                                                                                    |           |
|                                                               |                                                     | δw                                                                               | δw average ≤ 0,9 mm                                                                                    |           |
| Lysægte                                                       | EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5 | grå reference                                                                    | Klasse                                                                                                 | ≥ 4       |

GENERELLE DATA (IFØLGE EN 13329)

|               | METODE   | PARAMETRE                                        | NORMKRAV   | PERGO VALUES |
|---------------|----------|--------------------------------------------------|------------|--------------|
| Vandafvisning | ISO 4760 | Kvalitativ vurdering af genopretning for hævede  | < 3        | 2            |
|               |          | Kvantitativ vurdering af genopretning for hævede | ≤0,3mm     | ≤0,3mm       |
|               |          | Faset lækage                                     | Intet krav | ingen lækage |

MILJØ, SIKKERHED & SUNDHED

|                      | METODE     | PARAMETRE           |                        |                               |
|----------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Trinlydsreduktion    | ISO 712/2  | On a PERGO underlay | ΔLw ≈ 18dB             | (Afhængig af brugte underlag) |
| Gulvvarme            |            | On a PERGO underlay | Se særskilt vejledning | grund                         |
| Formaldehyd emission | EN 717-1   | ppm                 |                        | < E0,5                        |
| Antistatisk          | EN 1815    |                     |                        | ≤ 2,0 kV                      |
| Reaction to fire     | EN 13501-1 | Klasse              | Bfl-s1                 | (Med alle Pergo underlag)     |
| Varmemodstand        | EN 12667   | m²K/W               | 0,055                  | m²K/W                         |
| Skridsikring         | EN 13893   | μ                   | DS: μ ≥ 0,30           |                               |

CERTIFIKATER

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EU Ecolabel        | SE/035/001    |
| AFFSET             | A+            |
| PEFC               | PEFC/07-32-37 |
| M1                 |               |
| Nordisk Svanemærke | 30290001      |
| EPD                |               |

