

TDS og brugsanvisning

Profloor EP-SL epoxybelægning

Pigmenteret epoxybelægning, topcoat

Varenummer 610-s bestående af 610-/651-

Anvendelsesområder

Udført fugefrit og poretæt, er Profloor EP-SL særdeles velegnet til topcoat på gulve i produktionslokaler, værksteder, lagerhaller m.m.

Underlag

Rent, tørt, fedtfrit og bæredygtigt underlag af diamantslebet og epoxyprimeret beton, diamantslebet og epoxyprimeret flydemørtel, sandblæst og epoxyprimeret stål eller lignende. Ved topcoating af eksisterende epoxybelægning skal det sikres at underlaget er tilstrækkeligt rengjort, inden behandling med Profloor EP-SL. Ved tvivl, diamantslibes og epoxyprimeres. Til priming anvendes en passende epoxyprimer, såsom Profloor EP-Primer 525 eller Profloor EP-Multi Primer.

Klima

Materialets, underlagets og omgivelsernes temperatur skal være 15°C - 25°C. Flydeevne og brugstid påvirkes af temperatur. Brugstiden nedsættes ved høj temperatur, mens flydeevnen forringes og hærdetiden forlænges ved lav temperatur.

Vær opmærksom på luftfugtighed og dugpunktstemperatur!

Produktet tåler ikke kondens, vand eller vandtåge under udlægningen/inden afhærdet. Vand/kondens på belægningen under hærdningen forårsager blakket finish og/eller blush.

Jo lavere temperatur under hærdningen, desto længere tid går der inden belægningen opnår fuld kemisk og mekanisk resistens.

Priming

Det er altid vigtigt at være opmærksom på en helt tæt priming. Særligt hvis temperaturen i underlaget er stigende er der risiko for opstigende luft og hvis primingen ikke er helt tæt, vil den opstigende luft være årsag til bobler og pinholes i den færdige belægning.

Sammenblanding

Profloor EP-SL leveres i standardfarver og upigmenteret, til brug med Profloor Farvepasta. Farvepastaen skal blandes med A-komponenten inden B-komponenten tilsættes.

Deles sættene, skal komponenterne **afvejes** omhyggeligt, i korrekt blandingsforhold. Blandingsforholdet er 4 dele A-komponent til 1 del B-komponent. Der blandes med egnet blandeudstyr. Egnet udstyr er kraftig boremaskine med blandepropel, eller røreværk. De sammenblandede komponenter skal, efter 2-3 minutters omrøring, omhældes til anden emballage og røres yderligere 1-2 minutter. Pisk ikke luft i blandingen.

Epoxy danner varme når det reagerer!

Efterlad derfor aldrig sammenblandet epoxy i blandebeholderen mere end 10 minutter; hæld i stedet blandingen ud på underlaget, så varmen kan afledes. Hvis den sammenblandede epoxy bliver så varm i beholderen at den damper eller koger, kan den ikke bruges men skal kasseres.

Behandling

Profloor EP-SL anvendes som topcoat i lagtykkelser på 0,5-1,0 mm og som topcoat på opsandet underlag (EP-slurry) i lagtykkelser på 1,5-2,5 mm. EP-SL kan også udlægges som selvnivellerende belægning og udlægges da med tandspartel i lagtykkelser på 1,8-2,2 mm.

Som topcoat af opsandet underlag, fordeles EP-SL med plan stålspartel.

Der kan tilsættes 1-2 kg kvartssand (0,1-0,3mm) pr. blandig/sæt, for at opnå fin struktur. Ved anvendelse som selvnivellerende belægning, kan tilsættes op til 10 kg kvartssand (0,1-0,3 mm) pr. sæt/blanding á 20 kg.)

Efterrulning indenfor 15-20 minutter.

Der kan efterrulleres med malerulle, hvis man ønsker at slette alle spor efter spartlen og opnå større ensartethed, ligesom den udlagte topcoat kan drysses med kvarts og efterrulleres, for at lave ekstra skridsikring.

MD-26003-EN
 epddanmark
Vores EPD'er opfylder EN15804
og er udgivet af EPD Danmark

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 23°C og 80% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Type:

2-k epoxybelægning, topcoat

Kemisk base:

Epoxy-resin - mix af Bis. A/F resiner, fyldstoffer og reaktive fortyndere
Epoxy-hærder - mix af aminer, samt benzylalkohol
Adducteret med Bisphenol A derfor ingen frie aminer

Densitet:

Klar-til-brug 1,35-1,45 kg/l ISO 2811

Viskositet færdigblandet (v.23°C):

ca. 1400-2000 cP

Hårdhed/shore D:

> 45 D efter 24 timer v. 20°C

> 80 D efter 7 dage v. 20°C

Brugstid/pot-life (v. 23°C):

60 minutter

Forbrug: Ca. 0,5-2,2 kg/m² afhængig af underlag og metode

Anvendelsestemperatur:

Udviklet til anvendelse v. 15°C - 25°C
Min. 10°C Max. 30°C

Luftfugtighed:

Max.80% RF

Temperaturen i luft og underlag skal være 3°C højere end det aktuelle dugpunkt. Vand og forhøjet fugtighed under hærdningen kan være årsag til blakket finish.

Næste lag (v. 23° - 80% RF):

efter min. 24 timer og max. 48 timer

Hærdetid (v. 23° - 80% RF): 7 døgn

Vedhæftning: > 2,5 N/mm

Opbevaring:

Opbevares ved +5°/+25° C, tæt tillukket, tørt og utilgængeligt for børn

Holdbarhed ved korrekt opbevaring:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd)

Blandingsforhold: 4:1 (A:B) w/w

Sætstørrelser: 20 kg

Farver: 7035, 7038, 7040, 7042, og upigmenteret til brug med farvepasta.

MAL-kode - brugsklar: 00-5

CLP symboler:



CLP signalord: Fare! Advarsel!

Dokumentdato: 07-01-2025



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk