

FYRPLANK

DATABLAD

- Svømmende montering med SvedLoc Plus
- Fyr dim.: 14 x 198 x 2390 mm
- Olieret overfladebehandling
- Ekstra hvid overflade
- Fra bæredygtigt skovbrug
- Flotte sorteringer
- Godkendt til gulvvarme
- Faset på langsiderne



CE



Slotsplank Fyr
Varenr.: 101557
DB nr.: 2343395

TIMBERMAN FYR

Timberman Fyrplank kommer i flotte brede planker på 198 mm og en længde på hele 2390 mm. Gulvene er fra fabrikken behandlet med olie i ekstra hvid. De lamelbyggede fyrplanker har en smuk overflade, som vil give et hvert rum lidt ekstra karakter.

MONTAGE

Gulvet monteres med SvedLoc Plus og er velegnet til limning med D3 trælim for stærkere samlinger.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

| Træsart | Botanisk navn | Oprindelse | Svind | Densitet | Hårdhed/Brinell |
|---------|------------------|--------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| Fyr | Pinus Sylvestris | Skandinavien | 12 % | 425 kg / m ³ | 1,9 N/mm ² |

FYRPLANK TIL SVØMMENDE MONTAGE

| | | |
|------------------------------|----------------|--|
| Dimension Fyr i mm | | 14 x 198 x 2390 mm |
| Opbygning - Toplag | | 3,8 mm fyrtræ |
| Opbygning - Mellemlag | | Lameller af tætvekset norlandsfyr med stående årringe for optimal formstabilitet. Kortendens profil er fræset i massiv birk. |
| Opbygning - Underfinér | | 2 mm granfinér |
| Overfladebehandling | | Faxe High Solid olie - hvid og færdigbehandlet med Faxe Oil N°8 og Active Care White |
| Lim | | Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Dynea |
| Formaldehyd udledning | | E1 |
| Montering | | SvedLoc Plus svømmende montage |
| Emballage - Slotsplank Fyr | | 6 planker pr. kasse = 2,84 m ² 40 kasser pr. palle = 113,60 m ² |
| Fas | | 1,2 mm på langsider |
| Varmeledningsevne | | 0.15 W/mK |
| Biologisk holdbarhed | | Class 1 |
| Brandmodstand | | Dfl-s1 |
| Vægt - Slotsplank Fyr | | 8,0 kg/m ² |
| Ridsemodstand | | SC3 højst |
| Slidegenskaber | | 6 (1=lavest, 8= højst) SIS 923509 |
| Produktionsnorm | EN 14342: 2005 | CE - Mærket |
| Kvalitetsnormer og processer | | Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik |
| Slidgaranti | | Privat: 30 år / Erhverv: 5 år |

TOLERANCER

| | *Målt ved produktion | Målt ved sammenføjede planker | Standard |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| Dimensioner | +/- 0,1% | | ISO24342 |
| Niveauforskelle | | Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm) | EN14085 |
| Vinkel | +/- 0,3 mm | Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm) | ISO24342 |
| Kantkrumning | Max. 0,8 mm | | ISO24342 |
| Fuger | | Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm) | EN14085 |
| Pilhøjde | Max. 2,5 % af længden | | EN14085 |
| Tværkrumning | Max. 1,0 % af bredden | | EN14085 |
| Træfugt (%) | 7 ± 1% | | EN 13489 |

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.