

PARKET

DATABLAD

- Svømmende montering med MultiClic
- Dim.: 13x190x2200 mm
- 8 gange Ultramat lak
- Watertight samlinger i op til 72 timer
- Easy to Clean overflade
- Edge protection
- Prime sortering - ensartet med få og små knaster
- Accent sortering - levende sortering i lyse og mørke nuancer med en del knaster
- Børstet overflader
- Monteres med Multiclic
- Gulvene er svanemærket og CE-godkendt
- PEFC / 09-31-228



Merbau prime
Varenr.: 144012s
DB nr.: 2377007



Ask accent børstet hvid
Varenr.: 144017s
DB nr.: 2307316



Eg accent børstet natur
Varenr.: 144008s
DB nr.: 2307315



Eg accent børstet greywash
Varenr.: 144002s
DB nr.: 2307313

TIMBERMAN PARKET

Er en serie af 3-stavet parketgulve i træsorterne Merbau, Ask og Eg. Parket er et klassisk mønster - hvor hver planke har et unikt udtryk. Et smukt og holdbart gulv med masser af stil. Den enkelte planke har sin helt egen karakter med mange nuancer og åretegninger i den børstede overflade.

MONTAGE

Timberman Parket monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På beton undergulv udlægges TimberLUX med tapede samlinger. Anvendes Rullekork udlægges der først en 0,2 mm fugtspærre med overlap på 50 mm og tapet samlinger. På spånplade og andet organisk undergulv anvendes Rullekork eller TimberLUX uden tapede samlinger. Se gældende montagevejledning på timberman.dk.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER					
Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Merbau	Intsia bijuga	Sydøstasien	8 %	800 kg / m ³	4,1 N/mm ²
Ask	Fraxinus Excelsior	Østeuropa	12 %	670 kg / m ³	3,5 N/mm ²
Eg	Quercus spp.	Østeuropa	13 %	650 kg / m ³	3,4 N/mm ²

*) Ovenstående tabel er data som udelukkende beskriver svind, densitet og brinell for den trætype toplaget er produceret af.

PARKET TIL SVØMMENDE MONTAGE		
Dimension i mm		13 x 190 x 2200 mm
Opbygning - Toplag		ca. 2,5 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		HDF
Opbygning - Underfinér		2 mm finsk fyr
Overfladebehandling - Ask og Eg		8 gange Ultramat lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse
Ekstra overfladebehandling		Easy to Clean og Edge protection (Kun på ask og eg)
Overfladebehandling - Merbau		Mathon olie natur
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		Multiclic - svømmende uden brug af lim
Emballage		6 planker pr. kasse = 2,51 m ² 40 kasser pr. palle = 100,40 m ²
Fas		Ingen
Vægt		10 kg/m ²
Overfladestruktur		Børstet
Slidlagstykkel		2,5 mm
Lakering	ASTM 4060-95 (> 2000 omdrejninger)	Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest.
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	COC WOOD	Produktet er svanemærket (3029 0017)
	PEFC / 09-31-228	Produktet er PEFC certificeret

TOLERANCER			
	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,3 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,8 mm		ISO24342
Fuger (mellemrum)		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 0,5 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,2 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.