

WIDEPLANK

WATERTIGHT DATABLAD

- Forbedret MultiClic kliksystem
- Vandtætte samlinger med Watertight
- Nemmere rengøring med Easy To Clean
- Ingen mørke endestød med Edge Protection
- Gulvene er Svanemærket og CE-godkendt
- Børstet overflader som fremhæver åretegninger
- Ultramat lakring på glansgrad 4
- Dim.: 13x220x2200 mm
- Country sortering - mørke og lyse nuancer med en del knaster og større knaster



Eg Country børstet hvid
Varenr.: 145084s
DB nr.: 2313057



Eg Country børstet natur
Varenr.: 145085s
DB nr.: 2313058

TIMBERMAN WIDEPLANK MED WATERTIGHT

Et bekymringsfrit trægulv, som kan monteres i næsten hele hjemmet. Vi har tilføjet behandlinger på vores trægulve, der gør det nemmere at vedligeholde (Easy To Clean), har vandtætte samlinger i op til 72 timer (Watertight) og så får det ikke mørke endestød (Edge Protection). Gulvene kommer i eg i en country sortering.

MONTAGE

Timberman Wideplank monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På beton undergulv udlægges TimberLUX med tapede samlinger. Anvendes Rullekork udlægges der først en 0,2 mm fugtspærre med overlap på 50 mm og tapet samlinger. På spånplade og andet organisk undergulv anvendes Rullekork eller TimberLUX uden tapede samlinger. Se gældende montagevejledning på timberman.dk.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Eg	Quercus spp.	Østeuropa	13 %	670 kg / m ³	3,5 N/mm ²

WIDEPLANK TIL SVØMMENDE MONTAGE

Dimension i mm		13 x 220 x 2200 mm
Opbygning - Toplag		2,5 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		HDF
Opbygning - Underfinér		2 mm finsk fyr
Overfladebehandling		8 gange Ultramat lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse
Ekstra overfladebehandling		Watertight, Easy To Clean og Edge Protection
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		MultiClic - svømmende uden brug af lim
Emballage		4 planker pr. kasse = 1,94 m ² 56 kasser pr. palle = 108,64 m ²
Fas		Langsider
Vægt		9 kg/m ²
Overfladestruktur		Børstet
Slidlagstykkelse		2,5 mm
Lakering	ASTM 4060-95 (> 2000 omdrejninger)	Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest.
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	COC WOOD	Produktet er svanemærket (3029 0017)
	PEFC / 09-31-228	Produktet er PEFC certificeret

TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,2 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,5 mm		ISO24342
Fuger (mellemlag)		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1,0 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,2 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.