

**ZZ**

Standfast, hvid, primerfri og cementbaseret reparationsspartelmasse. Anvendes i lagtykkelser fra 0-5 mm til hurtige reparationer og til at udligne niveauforskelle. Til indendørs brug.

- Ekstrem hurtighærdende
- Belægningsklar på kun 30 min ved 0,5 mm
- Primerfri
- Hvid (mindre risiko for misfarvning)
- Til gulv og væg
- Meget finkornet
- Fleksibel
- Kan anvendes ved gulvvarme

TEKNISKE DATA

Basis: cementbaseret
Vægtfylde: 0,91 kg/liter tørstof
Forbrug: ca. 1,1 kg/m²/mm
Lagtykkelse: 0 - 5 mm
Åbentid: ca. 5 minutter
Gangbar: ca. 30 minutter
Belægningsklar: ca. 30 minutter
Anvendelsestemperatur: ikke under +5 °C, optimalt +15 °C - +20 °C
pH: >11,5

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20 °C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og afhænger af de klimatiske forhold.

ANVENDELSE

ZZ er velegnet til:

- Reparation, opretning og udfyldning af huller og lunger samt til opbygning af fald
- Trapper og afsatser
- Gulvspartelmassen skal belægges for at forhindre revnedannelse
- Indendørs brug

UNDERLAG

ZZ er velegnet på underlag af:

- Beton
- Cement
- Keramiske fliser, natursten eller terrazzo
- Trægulve (kontakt Teknisk Service)

KRAV TIL UNDERLAG

- Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast.
- Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- Svage og løse områder fjernes mekanisk og eventuelle ujævnheder, lunger og revner reparerer med en egnet Casco Floor Expert spartelmasse, så der opnås en jævn og glat overflade.
- Ved efterfølgende montering af gulvbelægning må underlaget maksimalt have en restfugtighed på 85 % RF.
- Lag bestående af vandopløselige klæbemidler, fx sulfitbaserede klæbemidler, skal fjernes helt.
- Gamle vandfaste klæbemidler skal fjernes mekanisk så grundigt som muligt.
- Eksisterende gulve af fx keramiske fliser skal slibes og rengøres.
- Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.

BLANDINGSFORHOLD

- 4,5 kg ZZ blandes med 1,4 ltr. rent koldt vand.

PRIMING

- Priming er ikke nødvendigt.



Floor Expert

ARBEJDSMETODE

- Anvend en ren spand.
- Bland ZZ maskinelt med rent koldt vand til en homogen og klumpfri masse (600 rpm, 3 min).
- Den færdigblandede spartelmasse fordeles t med en glat spartel.
- Under hærdning skal ZZ beskyttes mod høje omgivelsestemperaturer, direkte sollys og træk.
- Rengør værktøjet med vand straks efter brug.

EMBALLAGE

- 4,5 kg

HOLDBARHED & OPBEVARING

- 6 mdr. i tæt, lukket emballage.
- Opbevares tørt og køligt.

EMICODE

- EC 1 Plus R: meget lav emission plus, reguleret.

BORTSKAFFELSE

- Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

- Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

- Alle oplysninger gælder ved standardforhold og vedrører spartelmasse uden tilsætning.
- Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.
- Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.
- Se venligst det landespecifikke datablad.
- Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.



Side 03/03

Floor Expert

Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for resultaterne. Vores ansvar dækker udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret.

Certificeret iflg:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Danmark
Telefon: +45 702 77 703
Web: www.casco.dk

