

NATURKORK FLISE

DATABLAD

- Ubehandlet kork flise
- Bæredygtigt materiale
- Gode akustiske egenskaber
- God gangkomfort
- Stødabsorberende
- Isolerede materiale
- Monteres fuldklæbet
- Tykkelse på 4 mm



Natural Sanded Kork
Varenr.: G111001
EAN nr.: 5602190256615

BÆREDYGTIG

Natural Sanded kork er fliser af korkgranult udvundet af barken fra korkegetræerne i de portugiske Montado skove. Kork udvindes ved at høste barken nænsomt med håndkraft. Dette er muligt at gøre hvert niende år efter at træet har opnået en levealder på 25 år - det er muligt at høste barken 16-19 gange i træets levetid. Når man fjerner barken fra træet vil dets naturlige optag af CO² blive accelereret med en faktor 5 og dermed hjælpe yderligere til reduktion af drivhusgasser. Kork er et bæredygtigt materiale og korkegen er beskyttet med lov i Portugal, hvor der skal plantes to nye træer hver gang ét fældes. Kork er et af de eneste regenerende byggematerialer der findes og dermed et miljøvenligt og bæredygtigt gulvalg.

OPBYGNING

Natural Sanded kork er 30x30 fliser i 100% bæredygtig naturkork og en tykkelse på 4 mm. Fliserne er ubehandlet og skal efter montering efterbehandles med olie eller lak.

MONTAGE

Natural Sanded kork monteres fuldklæbet til undergulvet. Vi anbefaler:

Lim: Casco vandbaseret kontaktklim
Ardex Premium 480 MS
UZIN MK250, MK200
BONA D740, Kork kontaktklim
Mapei Ultrabond ECO contact, Adesilex VZ, Adesilex LP

Kontakt limproducent for yderligere information.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

SLIDGARANTI

Produktet leveres ubehandlet, hvorfor der ikke gives slidgaranti på produktet. En eventuel garanti vil være afhængig af, hvilken overfladebehandling der påføres gulvet efter montage samt den løbende vedligeholdelse heraf.

UBEHANDLET KORKFLISE TIL FULDKLÆBNING

Klassificering ved anvendelse i privat bolig		Afhænger af overfladebehandling
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv		Afhænger af overfladebehandling
Dimension i mm	EN 427/428	4 x 300 x 300 mm
Opbygning		1. Naturkork
Montering		Fuldklæbes til undergulv
Emballage		12 pakker pr. kasse = 10,80 m ² 18 kasser pr. palle = 194,40 m ²
Vægt		1,67 kg/m ²
Overfladestruktur		Granuleret kork
Slidlagstykkelse	ISO 24340	4 mm
Slidgruppe	EN 660-1/2	Afhænger af overfladebehandling
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
Trinlydsdæmpning	EN ISO 10140	13 dB (Δ L _w)
Termisk modstand	EN 12667 / ISO 1957	0,15 (m ² K)/W
Statisk elektricitet	EN 1815	Ikke elastisk
Brandmodstand	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Klasse EN 13501-1	Cfl-s1
Formaldehyd	EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Inde holder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Gulvvarme		Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.
Garanti		Se afsnit om garanti

TOLERANCER

Generelle egenskaber EN12104		Standard
Side længde firkantethed og lighed af kanter for side længde ≤ 400 mm / > 400 mm	Afvigelse fra normalen: ≤ 0,2 % op til 0,1 mm max Afvigelse tilladt: ≤ 0,5 / ≤ 1,0	EN ISO 24342
Samlet tykkelse i mm	≥ 4,0	EN ISO 24346
Tilsyneladende tæthed	≥ 450 kg/m ³	EN ISO 23997
Dimensionsstabilitet %	≤ 0,25 %	EN ISO 23999
Krumning	≤ 2	EN ISO 23999
Resternede fordybning	≤ 0,4	EN ISO 24343-1
Simuleret bevægelse fra møbelben	Ingen skade må være synlig efter test med type 2 fod	EN 424